



drewplast

Specyfikacja techniczna tulei PP i HDPE Drewplast

Wymaganie / Typ wyrobu	DN 38/42	Dn 105/110
Nominalna średnica wewnętrzna [mm]	38,0 [-0,1 + 0,2]	105,0 [-0,3 ; +0,4]
Nominalna średnica zewnętrzna [mm]	42,0 [-0,0 ; + 0,3]	110,0 [-0,0 ; + 0,4]
Grubość ścianki [mm]	2,0 [-0,1 ; + 0,1]	2,5 [-0,2 ; +0,2]
Tolerancja długości [mm] zadana długość = xx [mm]	xx [-0,0; +10,0]	xx [-0,0; +10,0]
Waga 1m [kg]	0,28 [±0,02]	0,98 [±0,05]
Kolor	mleczno-biały	czarny
Opakowanie zbiorcze	Karton na palecie	86 szt w bezzwrotnych ramach drewnianych, zabezpieczone folią
Sposób transportu	Transport samochodowy	Transport samochodowy
Norma odniesienia	Ustalenia z klientem	Ustalenia z klientem
Surowiec	HDPE – surowiec pierwotny, barwnik	H-PP – surowiec pierwotny MFI <1,5 – 30% PP regranulat MFI<3,0 – 50% wypełniacz kredowy – 20% barwnik